

LEVERANCIERSPECIFICATIE		
Naam	Danpak International BV	
Adres	Laan van Westenenk 42-A	
Postcode / Woonplaats	7336 AZ	APELDOORN
Postadres	Postbus 3120	
Postcode / Woonplaats	7339 ZG	APELDOORN
Telefoon	055 – 5411430	
Fax	055 – 5427766	
E-Mail / Website	info@danpak.nl / www.danpak.nl	
B.T.W.-nummer	NL 8146.16.094.B.01	
IBAN / Bic	NL 04 ABNA 059.54.51.187 / ABNANL2A	
PRODUCTSPECIFICATIE		
Artikel	20911 KR100	
Omschrijving	Rechthoekige schaal voorzien van kraalrand	
Afmetingen	Top out	Bodem
	203 x 138 mm	160 x 94 mm
Hoogte	50 mm	
Soort rand	Opstaande kraalrand	
Inhoud	860 ml	
EAN code	8711354911059	
Gewicht per 1.000 stuks	11.2 Kg	
MATERIAALSPECIFICATIE		
Materiaal	Gelakt aluminium	
Dikte	70 μ (+/- 10%)	
Treksterkte	70-160 Nmm ²	
Rek	8-20 %	
Legering / hardheid	8906-0 / 8666 H25 / 8156 H24 / 8006 H24	
Lubricatie	150-600 mg / m ²	
VERPAKKINGSSPECIFICATIE		
Aantal per doos	8*100 stuks	
Aantal dozen per pallet	20 dozen	
Kunststof zak	Uitvoering	20 micron HDPE, blauw
	Afmetingen	600 x 200 x 800 mm
	Gewicht	0,06 kg
Doos	Uitvoering	Karton, type C 4020
	Afmetingen	580 x 380 x 340 mm
	Gewicht	0,96 kg
Pallet	Uitvoering	Hout
	Afmetingen	Euro, 1200 x 800 mm

OVERIGE SPECIFICATIES	
Houdbaarheid	Optimale verwerking is gegarandeerd tot 3 jaar na het produceren van de schalen.
Opslag	De optimale temperatuur bedraagt +15 - 25°C
Verwerking	Voor een optimale (machinale) verwerking van onze schalen, adviseren wij de schalen ongeveer 24 uur van tevoren in de productieruimte te laten acclimatiseren.
Bedoeld gebruik	<ul style="list-style-type: none">- Geschikt voor het verpakken van voedingsmiddelen- Geen zoute en zure producten gebruiken- Bij het gebruik van aluminium schalen voor voedingsmiddelen dient de gebruiker zelf testen uit te voeren om vast te stellen of de aluminium schalen geschikt zijn voor de bedoelde toepassing aangezien de samenstelling van voedingsmiddelen sterk kan verschillen.

Alle bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de bij ons voorhanden zijnde informatie zoals door onze toeleveranciers verstrekt. Aanpassingen van essentiële product-, en materiaalspecificaties zullen alleen in overleg worden doorgevoerd. Voor wijziging van overige specificaties behouden wij ons het recht voor deze zonder verdere aankondiging door te voeren.

Apeldoorn, 3 oktober 2017